

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Premium EPS&XPS SpeedFix 878

Klijuojančios putos, skirtos izoliacinėms plokštėms tvirtinti prie fasadų bei pamatų ir vidaus apdailos plokštėms tvirtinti prie sienų. Galima naudoti ištaisius metus, užtikrinant gerus rezultatus esant temperatūrai nuo -5 iki +30 °C. Klijuojančios putos išsiskiria puikiais klijavimo ir šiluminės izoliacijos savybėmis, mažu stingimo metu susidaranti slėgiu ir nedideliu antriniu plėtimusi. Puikiai sukimba su įvairiomis medžiagomis, įskaitant polistireno putplastį, gipso kartoną, medį, betoną, akmenį, metalus ir PVC.

Taikymo sritys

Klijuojančios putos daugiausia naudojamos tvirtinti polistireno (EPS, XPS) izoliacines plokštes ant naujų pastatų fasadų ir pamatų, taip pat renovuojant pastatus. Taip pat tinka naudoti klijuojant vidaus apdailos plokštes, palanges ir kt.

Naudojimo instrukcijos

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite dulkes, palaidas daleles ir riebalus nuo paviršių. Sudrėkinkite sausą medžiagą, siekiant užtikrinti geresnius rezultatus.

Naudojimo temperatūra

Oro temperatūra naudojimo metu: nuo -5 °C iki +30 °C, geriausi rezultatai esant +20 °C.

Balionėlio temperatūra naudojimo metu: nuo +5 °C iki +25 °C, geriausi rezultatai esant +20 °C.

Prieš pradėdant darbą žemoje temperatūroje, putų balionėlį reikia pašildyti naudojant vandenį arba orą (maks. 30 °C).

Naudojimas su „EasyGun“ aplikatoriumi

Smarkiai papurtykite ne mažiau kaip 20 kartų. Laikykite putų balionėlį vertikaliaje padėtyje. Uždėkite „EasyGun“ aplikatorių ant balionėlio ventilio, šiek tiek paspauskite, kol aplikatorius užsifiksuos. Norėdami užtepti putų, apsukite balionėlio adapterį atvirkščiai ir paspauskite „EasyGun“ aplikatorių pirštais.

Naudojimas su putų pistoletu

Smarkiai papurtykite ne mažiau kaip 20 kartų. Laikykite putų balionėlį vertikaliaje padėtyje, užsukite pistoletą ant balionėlio laikydami pistoleto rankenėlę viena ranka, ir pasukite balionėlį kita ranka. Sukdami pistoletą įsitikinkite, kad jis nėra nukreiptas į kitus asmenis. Balionėlio negalima sukti ant pistoleto su apverstu ventiliu arba sukti pistoletą ant balionėlio. Putų išėgą galima reguliuoti pistoleto gaiduku.

Izoliacinių plokščių klijavimo instrukcijos

Tepkite klijuojančias putas ant izoliacinių plokščių tolygia srove, lygiagrečiai pagal izoliacijos plokštės puses (3–4 cm nuo krašto) ir vieną juostelę per vidurį, lygiagrečiai ilgiausiai pusei (iki 25 cm tarp lipnių juostelių). Užtepę klijuojančių putų ant izoliacinių plokščių palaukite 2–3 minutes ir tada prispauskite plokštę prie sienos. Ant polistireno plokščių užteptų putų kiekį galima pakoreguoti per daugiausia 5 minutes.

Valymas

Nesukietėjusios putos nuo įrankių ir paviršių galima nuvalyti putų valikliu „PENOSIL Premium Foam Cleaner“.

Sukietėjusias putas galima pašalinti mechaniškai, suminkštinus jas putų valikliu „PENOSIL Premium Foam Cleaner“.

Nesukietėjusias putas nuo rankų, drabužių ir putų pistoleto galima nuvalyti drėgnomis valymo servetėlėmis „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“.

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė	Vienetai
Kietėjimo laikas (TM 1014)	5	min.
Tankis (remiantis TM 1019)	~22	kg/m ³
Matmenų stabilumas (WGM103)	<1	%
Sukietėjusių klijuojančių putų atsparumas temperatūrai (vidinis metodas)	-50...+90	°C
Šlyties stipris (8 mm)	>47	kPa
Sukibimo stipris (8 mm)	0,10	MPa
Sukibimo stipris (8 mm, esant - 5 °C temperatūrai)	0,08	MPa
Šiluminis laidumas (TM 1020)	0,034	W/(m·K)
Išėiga	10	m ² sienos paviršiaus

Nustatytos reikšmės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui, jeigu nenurodyta kitaip.

„Krimelte OÜ“ naudoja testavimo metodus, patvirtintus FEICA ir skirtus pristatyti skaidrius ir atkuriamus testavimo rezultatus, užtikrinant klientams tikslų produkto naudingumo koeficiento pristatymą. FEICA OCF testavimo metodai yra prieinami:

<http://www.feica.eu/our-industry/put-foam-ocf.aspx>. FEICA yra tarptautinė asociacija, atstovaujanti Europos klijų ir sandariklių pramonei, įskaitant vieno komponento putų gamintojus. Daugiau informacijos: www.feica.eu.

Spalva

Pilka.

Pakuotė

1000 ml aerozolinis balionėlis, tūris 750 ml, 12 balionėlių dėžutėje.

Laikymas

Užtikrinamas galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant uždaroje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C. Putų balionėlių negalima laikyti aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje, netoliese šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių. Laikykite ir transportuokite vertikaliaje padėtyje.

Apribojimai

Putos nesukimba su tefloniniais, polietileniniais ir silikoniniais paviršiais. Sukietėjusios putos yra jautrios UV šviesai ir tiesioginiams saulės spinduliams, todėl turi būti padengtos tinkama nepermatoma medžiaga. Apskritai nerekomenduojama naudoti šio produkto ant bituminių paviršių. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, tvirtinant izoliacines plokštes ant bituminių pamatų prieš užkasant, produktas pakankamai sukimba. Prieš naudodami visada išbandykite.

Klijuojančios putos yra pakankamai stiprios, kad pritvirtintų izoliacines plokštes. Visada laikykitės pastatų projektavimo, statybos reglamentų, standartų arba kitų atitinkamų nurodymų dėl papildomo mechaninio tvirtinimo, kai apima izoliacines plokštes su apdailos medžiagomis. Visada rekomenduojama naudoti izoliacines atramines plokštes.

Palangėms reikalinga papildoma konstrukcinė atrama; putas galima naudoti tik kaip klijus.

Saugumo reikalavimai

Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Tepdami putas nerūkykite! Naudokite apsaugines priemones, kai būtina. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape (SDL).