

/Logotipas: TES/
„TES Sp. z o.o.“
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce
Tel./ faksas: (41) 317-19-86
El. paštas: tes@tesniwki.com.pl

GAMINIO TECHNINĖ INFORMACIJA
**Dispersinė kaučiukinė
gruntavimo ir priežiūros
masė ECO-MIX**
Techninė specifikacija:
PN-B-24000:1997

1. Gaminio prekybinis pavadinimas: Dispersinė kaučiukinė
**gruntavimo ir priežiūros
masė ECO-MIX**

2. Statybos gaminio aprašas:

Dispersinė kaučiukinė masė **ECO-MIX** yra vienalytė rudos spalvos, tirštai skystos arba pastos konsistencijos, skirta naudoto šaltuoju būdu, nekaitinant.

Sudėtis: vandeninė bitumo dispersija, modifikuota sintetiniu kaučiuku, pridant emulsiklių ir korozijos inhibitorių.

3. Techninės savybės:

Masės išorinė išvaizda ir konsistencija bei dangos išvaizda: vienalytė ruda masė, be priemaišų, tirštai skysta arba pastos konsistencijos. Esant 23° C temperatūrai ji turi lengvai pasiskirstyti ant pagrindo, sudarydama juodą dangą be pūšlių.

Savybės	Reikalavimai	Bandymai pagal
Dangos takumas vertikaloje padėtyje esant 100° C temperatūrai – per 5 val.	Neleistinas masės nutekėjimas	PN-B-24000:1997
Dangos lankstumas lenkiant ant 30 mm skersmens cilindro pusapskritimio esant -10° C	Neleistinas įbrėžimų ir įtrūkimų susidarymas	PN-B-24000:1997
Dangos pralaidumas veikiant 1000 mm vandens stulpu 48 valandas	Neleistinas pralaidumas	PN-B-24000:1997
Galimybė masę atskiesti vandeniui	Ne mažiau nei 200 proc.	PN-B-24000:1997
Dangos susidarymo laikas valandomis (val.)	Ne vėliau kaip po 6 valandų	PN-B-24000:1997
Vandens kiekis masėje	Ne daugiau kaip 60 proc.	PN-EN ISO-9029:2005

4. Paskirtis ir savybės

Dispersinė kaučiukinė masė ECO-MIX skirta:

- vietinei senų bituminių stogo dangų priežiūrai, pvz., stogo dangos skylių ir defektų užpildymui;
- atlikti vertikalių ir horizontalių pamatų, sienų ir kitų pastato dalių (vonios kambarių, tualetų ir kt.) drėgmei atsparų šiltinimą;
- atlikti besiūlę stogo dangą ant pagrindo iš vieno bituminės dangos sluoksnio;
- pagrindo gruntavimui.

Stenkitės netepti dispersinės masės ECI-MIX per visą stogo paviršių!

Savybės:

- atnaujina ir apsaugo stogo bituminę dangą;
- lengvai ir greitai dengiama (paruošta naudojimui), galima dengti teptuku, stogo šepetėliu arba mechaniškai.

tesniwki.com.pl

5. Panaudojimas

Krupoščiai išmaišyta ECO-MIX masė dengiama ant sauso pagrindo, išvalyto nuo nešvarumų, naudojant stogo šepetį, teptuką arba mechaniškai. Darbai atliekami tik esant sausam orui ir aukštesnei nei +5° C temperatūrai. Prieš dengiant pagrindiniu sluoksniu, pagrindą reikia nugruntuoti ECO-MIX mase, praskiesta vandeniu santykiu 1:1. Vandeniui atsparias dangas galima dengti praėjus 24 valandoms po grunto užtepimo. Vienu metu rekomenduojama tepti 1 mm storio sluoksnį. Vėlesnius sluoksnius galima tepti visiškai išdžiūvus ankstesniems, tai yra spalvai pasikeitus iš rudos į juodą (bet ne anksčiau kaip po 6 valandų esant +25° C). Stogo dengimo atveju, iš karto užtepus paskutinį ECO-MIX masės sluoksnį, prieš jam išdžiūstant, reikia pabarstyti bituminės dangos pabarstukais.

Naudojimo temperatūra nuo +5° C iki 25° C.

Priklausomai nuo pagrindo tipo ir būklės, ECO-MIX masės vienam sluoksniui yra 0,4–0,8 kg/m².

Sluoksnių skaičius: priklausomai nuo naudojimo, 1–3 sluoksniai.

6. Darbo saugos ir higienos taisyklių laikymasis

Dirbant būtina laikytis darbo saugos ir higienos taisyklių bei dėvėti apsauginius drabužius ir pirštines. Neleisti vaikams prieiti prie gaminio. Darbo metu išpurvintus įrankius, kol purvas neišdžiūvo, būtina nuplauti vandeniu, o išdžiūvusius įrankius dar nuvalyti organiniais tirpikliais (benzinu, žibalu). Visi minėti parametrai taikomi esant +23° C (±2° C) temperatūrai ir 55 proc. drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė pailgina džiūvimo laiką.

Prieš naudodami perskaitykite gaminio Saugos duomenų lapą arba etiketę ant pakuotės.

DĖMESIO!

Produkto negalima naudoti patalpose, kurios skirtos nuolatiniam žmonių gyvenimui, maisto pramonei, arba kartu su dervinėmis medžiagomis.

7. Transportavimas ir laikymas

Transportuoti ir laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, vertikalioje padėtyje. Laikyti patalpose, apsaugotose nuo saulės spindulių, toliau nuo karščio ir ugnies šaltinių. Tinkama naudoti – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Transportavimo metu gaminys turi būti apsaugotas nuo galimybės judėti. Laikyti daugiausia trimis sluoksniais.

Negalima laikyti neigiamoje temperatūroje.

Garantinis laikotarpis – 1 metai.

Prieš naudojimą gerai išmaišyti!

Naudoti patalpų išorei.

Vertimas atliktas vertimų biure TRANSVERUS, į. k. 304503297, Draugystės g. 8F-236, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.

UNO
vertimai

