

Hermetikas Geocel® TRADE MATE ALL WEATHER SEAL, skaidrus bespalvis

Tai vieno komponento elastomerinis sandariklis, kuris atsparus atmosferos veiksnių poveikiui, skirtas nekonstrukcinių / nelaikančių slankių sandūrų ir ertmių hermetizavimui nuo vandens pratekėjimo, kur reikalingas jungties ypatingas elastingumas. Dėl savo sudėties labai gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalas, mūras, stiklas, dauguma plastikinių ir dažytų paviršių), netgi drėgnų ar šlapių. Produktas sukieta ir suformuoja sandarinimo jungtį, pasižyminčią dideliu judėjimo gebėjimu ir laikančią esant bet kokioms oro sąlygoms, netrukinėja, nepraranda sandarumo. Lankstus, elastingas, ypač atsparus ultravioletiniam spindulių poveikiui. Atsparus pelėsiui, galima dažyti.

NAUDOJIMAS: Prieš naudojimą pašalinkite nuo paviršių dulkes, purvą, riebalines dėmes. Neskirtas naudoti ant paviršių, kurie nuolat kontaktuoja su vandeniu. taip pat ant paviršių, kurie liesis su maistu ar pašarais..

Darbo temperatūra: nuo +5°C, naudojimo metu ir džiūvimo metu aplinkos temperatūra negali nukristi žemiau +5°C. Dėl ilgalaikio atmosferos poveikio, paviršiaus spalva gali šiek tiek pakisti. Nepatartina naudoti baseinuose ant veidrodžių, polikarbonatinių ar bituminių paviršių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS: Pradinės vulkanizacijos trukmė – galima uždažyti - ne daugiau 24 valandos – priklauso nuo paviršių ir aplinkos temperatūrų, oro drėgmės ir siūlės gylio. Vulkanizacijos trukmė (nelipnus) - ne daugiau 3 paros. Visiškos vulkanizacijos trukmė - ne daugiau 5 paros. Eksploatacijos temperatūra: nuo -40°C iki +80°C. Sandarinimo siūlės judėjimo galimybė: ±25 % Rekomenduojamas siūlės plotis ir gylis: 13 (plotis) x 6 (gylis) mm. Tempiamasis stipris - 2,0 Mpa. Pailgėjimas iki trūkimo / elastingumas - iki 800 %.

Geriausias: 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant tūtelės.

⚠ ATSARGIAI! Sudėtyje yra n-butilacetatas. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines. Laikyti užrakintą. Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius, regioninius ar nacionalinius reikalavimus.

UFI: N140-P042-K00V-GRCU

Kilmės šalis: Jungtinė Karalystė

Importuotojas: UAB „Brastabuild“, Palemono g. 7D, LT-52158 Kaunas, tel. + 370-37-453732

www.brastabuild.lt