



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Padidintos sukibimo jėgos PVA D3 klėjai medienai

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE – tai aukštos kokybės D3 klasės PVA klėjai, pasižymintys padidinta sukibimo jėga. Naudojami visų medienos rūšių klėjimui, taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drėgmei. Puikiai klėjuoja kietmedį ir tropinę medieną, fanerą, OSB ir kitas medžio drožlių plokštes. Klėjai pasižymi stipria ir greita adhezija ir puikiu atsparumu drėgmei.

Privalumai

- Padidintas atsparumas drėgmei, klasė D3.
- Pridėjus kietiklio drėgmei atsparumo klasė padidėja iki D4.
- Padidinta sukibimo jėga 50 kg/cm².
- Lengvai šlifuojamas.
- Trumpas presavimo laikas, tik 15-20 min.
- Naudojimo temperatūra jau nuo +8 °C.
- Sertifikuota Rosenheim IFT.

Puikiai sukimba su:

- Visų rūšių mediena.
- Kietmedis.
- Tropinė mediena.
- Fanera.
- OSB.
- Visų rūšių medžio drožlių plokštes.
- Kiti medienos gaminiai.

Taikymo sritys

Naudojami visų medienos rūšių klėjimui, taip pat ir vietose kur reikia padidinto atsparumo drėgmei. Puikiai klėjuoja kietmedį ir tropinę medieną, fanerą, OSB ir kitas medžio drožlių plokštes.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Skaidri (sukietėjus)
Pagrindo žaliava		Polivinilo acetatas
Konsistencija		Pasta (skysta)
Tankis	g/ml	1,1
Presavimo laikas (20 °C)	min.	15-20
Presavimo laikas (80 °C)	min.	2-3
Presavimo jėga	N/mm ²	0,2-0,6
Korekcijos laikas	min.	10
Kietėjimo laikas	val.	24
Klumpumas	mPas	12000
Sausas likutis	%	53
Išėiga	g/m ²	150-200
Ph		2,5-3,5
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+8 ... +30
Terminis atsparumas po sukietėjimo	°C	-20 ... +80
Atsparumas šalčiui transportuojant	-20 °C	5 ciklai (prieš naudojimą atšildyti iki 23 °C)
Tūris	ml	500

Sertifikatai


IFT Rosenheim yra pripažinta statybos priežiūros institucijos Ü ženklo sertifikavimui ir viena iš pirmųjų notifikuotųjų įstaigų pramonėje, įgaliota sertifikuoti ir prižiūrėti Ü ženklumą. Pramonės svarbių standartizacijos komisijų kryptis garantuoja svarbią IFT žinių pradžią, suteikiančią lemiamą pranašumą tvarkant ir aiškinant gaminių standartus bei privalomą CE ženklumą Europoje.

Naudojimo instrukcija

Išmaišykite klijus. Medienos drėgmė negali viršyti 8-12%. Klijus tepkite ant sausų, švarių, neriebaluotų paviršių. Teptuku arba voleliu tepkite klijus iš vienos pusės. Kietmedžio atveju rekomenduojama klijais tepti abu klijuojamus paviršius. Sujunkite klijuojamus paviršius ir tvirtai paspauskite presu. Presavimo laikas turi būti pritaikytas prie medienos rūšies, drėgmės ir eksploataavimo sąlygų, tokių kaip aplinkos temperatūra. Presavimo jėga 0,2-0,6 N/mm². Korekcijos laikas iki 10 min. Pilnai sukietėja per 24 val.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Pakuotė

500 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.