
Purškiami dažai, 400 ml

Tinka krosnims, šildytuvams, atramoms, katilams, vamzdžiams ir visiems paviršiams, esant aukštai temperatūrai (200–800 ° C).

Tiekėjas:

UAB "Tegra state"

Kirtimu g. 67, LT - 02244, Vilnius

Tel.: +370 5 266 1167

Fax.: +370 5 266 1167

e-mail: info@tegra.lt

Charakteristikos

- Greitas džiūvimas, geras sukibimas su dažytu paviršiumi, matinis
- atsparūs temperatūrai (iki 800 ° C)
- šilant dangą kietėja
- Užtikrina puikią paviršių apsaugą temp. viršijančią 200 ° C
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

Fizinės ir cheminės savybės

Pagrindas

Karščiui atsparios spalvos

Mišiniai

Lakieji organiniai junginiai (VOC)

Džiuvimo laikas 20°C *)

Viršutinio sluoksnio purškimas

Teorinė išeiga **)

Rekomenduojamas sluoksnio storis

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius

silikonas

Balta, juoda, aliumonio, raudona, antracito

Propano ir butano mišinys

VOCs žemiau 680 g/L

max. 20 min

Be apribojimų

vidutiniškai 2 m²

Vidutiniškai 15 μm (vienas sluoksnis)

1-2

*) Džiuvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio ir sluoksnių skaičiaus, temperatūros ir vėdinimo sąlygų.

**) Teorinis pasklidimo greitis, susijęs su emalio uždėjimu ant plokščio neporinio pagrindo, esant nejudančiam orui, esant 20 ° C temperatūrai, be technologinių nuostolių, kai dangos storis yra iki 15 μm. Praktinis paskirstymo greitis gali skirtis nuo teorinės vertės priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

Naudojimas

Rekomendacijos: Dažytas paviršius turi būti švarus, sausas, be riebalų ir be rūdžių. Nepurškite storo sluoksnio. Sausas sluoksnis sukietėja iki daugiau kaip 220 ° C. Dažyti elementai turėtų būti šildomi esant temp. 220 ° C 0,5 val. Prieš tinkamai naudojant puršką, rekomenduojama jį išbandyti ir įvertinti gautos dangos kokybę

Naudojimas: Suplakite maždaug 2 min. , jog sumaišyti turinį. Rekomenduojamas atstumas nuo dažyto paviršiaus yra 20-30 cm. Padarykite bandomąjį purškimą. Geriausia naudoti esant temp. nuo 18 iki 25 ° C. Denkite dangą 1–2 plonais sluoksniais su kelių minučių intervalais. Po purškimo išvalykite purkštuką, apversdami talpyklą aukštyn kojomis, pasukdami purkštuką saugia kryptimi ir maždaug paspausdami mygtuką. 3 sekundės.

Pavojai

Ypač degus aerosolis. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. Dirgina odą. Dirgina akis. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Gali pakenkti organams per ilgai ar pakartotinai veikiant. Numatykite efektyvią ventiliaciją darbo vietoje, naudokite apsaugines pirštines ir akinius.

Specialios laikymo sąlygos ir aerosolinio produkto naudojimas

Saugoti nuo vaikų. Laikykite atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Neuždega. Nepurškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio. Negalima pradurti ar deginti, net ištuštinus. Saugokite nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje kaip 50 ° C / 122 ° F temperatūroje. Turinį / talpyklą išmeskite į atskirą šiukšliadėžę.

Perskaitykite informaciją etiketėje. Norėdami gauti profesionalias paraiškas, perskaitykite saugos duomenų lapą, kurį galite gauti paprašius iš info@tegra.lt

Pastaba:

Nors šiame lape pateikta informacija yra sąžininga, pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi, ji turėtų būti patikrinta realiomis naudojimo sąlygomis. Ši informacija nesudaro jokių pretenzijų dėl garantijų ar galimos žalos, atsiradusios dėl netinkamo gaminio naudojimo, taip pat neatleidžia vartotojo nuo pareigos susipažinti ir laikytis visų su gaminio naudojimu susijusių teisinių nuostatų. .

Išleidimo data: 2015 12 01