

Soudabond Construct Gunfoam

Produkto aprašymas

Soudabond Construct Gunfoam yra paruošti naudoti, vieno komponento, stiprūs, greitai kietėjantys poliuretano klijai, kurie iškart po dozavimo virsta geliu. Jie naudojamas švariam, efektyviam ir ekonomiškam, nuolatiniam juodgrindžių ir pilnavidurių plytų klijavimui statyboje.

Savybės

- Galima pakeisti iki 25 tradicinių klijų
- Vienu balionėliu galima pakeisti iki 25 kg tradicinių klijų skiedinio
- Sąnaudos klijuojant juodgrindės, 1 skardinė 15 m²
- Taupomas darbo laikas (iki 25%) ir pinigai, palyginti su tradicinių klijų naudojimu
- Puikus pradinis sukibimas net esant žemai temperatūrai
- Dėl tikslaus dozavimo naudojamas ekonomiškai
- Galima naudoti nuo -15 °C iki +35 °C temperatūroje
- Ribotas produkto išplėtimas greitam ir tiksliam juodgrindžių ar pilnavidurių plytų montavimui
- Palyginus su įprastais klijavimo skiediniais ir kt. Geras vietos ir svorio taupymas.
- Greitai kietėja
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Atsparus įvairiems tirpikliams, dažams ir chemikalams
- Nesensta ir nepūva, atsparus pelėsiui ir grybeliui, bet neatsparus UV spinduliams
- Atsparus vandeniui (nėra nepralaidus vandeniui)
- Prilimpa prie drėgnos arba sušalusios medienos
- Gali apsaugoti nuo grindų girgždėjimo
- Išbandyta pagal ASTM D3498



Naudojimas

- Švarus, efektyvus ir ekonomišką ilgalaikis visų įprastų grindų paklotų tipų klijavimas.
- Neatraminių sienų pilnavidurių plytų klijavimas.
- Kitos horizontalios klijavimo sritys statybose.

Specifikacija

Pagrindas	Poliuretanai	
Konsistencija	Sukretantys gelio klijai	
Kietėjimo sistema	Kietėja veikiant oro drėgmei	
Plėvelės formavimasis	EN 17333-3	ca. 20 minutės
Pilna jėga	ca. 24 valandos	
Šlyties jėga	ASTM D3498	1,95 N/mm ² (sausą medieną) 4,05 N/mm ² (sušalusią medieną)
Atsparumas temperatūrai	-40°C → +90°C	
Atsparumas drėgmei	ASTM D3498	2,18 N/mm ²
Kietėjimo laikas	ca. 4 valandos	

Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnų, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.



Soudabond Construct Gunfoam

Pagrindai

- **Pagrindo stovis**
Paviršiai turi būti stabilūs, švarūs, be burbuliukų ir be atskiriančių medžiagų, tokių kaip talkas, riebalai, alyvos ir kt. gali būti drėgni, bet ne įlapi (vandens sluoksnis, stovintis vanduo).
- **Pagrindo tipai**
Visos įprastos medžiagos, tokios kaip fanera, mediena (užšalusi, drėgna arba apdorota), OSB, medžio drožlių plokštės, betonas, metalai, mūras, akmuo, AAC blokai ir tinkas.
- **Netinkami pagrindai**
PE PP PTFE (Teflon®) silikonas

Naudojimas

- **Naudojimas**
Prieš naudodami produktą, uždenkite visus gretimus plotus, taip apsaugosite nuo sutepimo. Vėjuotomis sąlygomis reikia imtis atsargumo priemonių, kad Soudabond Construct Gunfoam negalėtų sutepti netoliese esančių elementų, daiktų ar žmonių. naudojant patalpose turi būti užtikrintas geras vėdinimas. Dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. Tvirtai prisukite balioną prie pistoleto sriegio ir purtykite pistoletą maždaug 20, kad turinys būtų gerai sumaišytas, taip bus užtikrinta optimali klijų kokybė ir didelė išeiga. Po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio balioną vėl reikia pakratyti! Naudodami reguliavimo rankenėlę ant pistoleto, sureguliuokite klijų srautą iki reikiamo skersmens. (Kuo tuštesnė skardinė, tuo daugiau reikia atidaryti reguliavimo rankenėlę). Naudojimo metu balionas turi būti laikomas vertikaliai.
- **Juodgrindžių klijavimas**
 1. Užtepkite klijus vienodomis 1-2 cm juostelėmis tvirtinimo vietų viduryje. Ant tvirtinimo vietų reikia užtepti 2 lygiagrečias klijų juosteles. Purškimo metu tarp pistoleto antgalio ir paviršiaus turi būti išlaikytas 1-2 cm atstumas.
 2. Per 20 minučių po išpurškimo ant klijų gelio paklokite grindų paklotą. Nenuimkite ir pakartotinai netepkite klijų ant plokščių, nes tai sugadins klijų struktūrą ir žymiai sumažins jų stiprumą. Esant aukštai temperatūrai ir ypač mažai drėgmei, kietėjimą galima pagreitinoti klijus lengvai apipurškiant vandeniu.
 3. Sumontavus ir prislėgus, plokštės papildomai pritvirtinkite mechaniškai tvirtinimo elementais.
- **Pilnavidurių plytų klijavimas**
Soudabond Construct Gunfoam negalima klijuoti konstrukcijų, kurioms reikalingas patvirtinimas, pvz. atraminėms sienoms ir sienoms susijusioms su sauga! naudojant patalpose turi būti užtikrintas geras vėdinimas!
 1. Klijuojamus paviršius nuvalykite, pašalinkite birias daleles ir sudrėkinkite.
 2. Ant paviršiaus užpurškite dvi Soudabond Construct Gunfoam juosteles, kurių skersmuo yra maždaug 2-3 cm. Klijų juostelės turi būti maždaug 50 mm atstumu nuo krašto, lygiagrečiai horizontalioms jungtims.
 3. Priglauskite / sujunkite ir sulyginkite blokus per 2-20 minučių (20 ° C / 65% R. H. - šis laikas trumpės esant aukštesnei temperatūrai / drėgmei ir ilgės esant žemesnei temperatūrai / drėgmei).
 4. Jei sujungus ir atitraukus blokus, reikia iš naujo užtepti klijus.
 5. leiskite klijų pertekliui sukietėti ir vėliau juos pašalinkite, pvz., mentele. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros, darbas gali būti tęsiamas mažiausiai po 60 minučių. Klėjai pasiekia pilną stiprumą mažiausiai po 24 valandų.
- **Balionėlio temperatūra**
Nuo +5 °C iki +25 °C (Optimali nuo +15 °C iki +25 °C). Jei reikia, lėtai pakelkite skardinę iki optimalios temperatūros, įdėdami į vėsų arba šiltą vandenį.

Soudabond Construct Gunfoam

- Paviršiaus temperatūra
nuo -15 °C iki +35 °C
- Valymas
Su Soudal Gun & Foamcleaner arba Swipex nesukietėjus, vėliau su PU Remover arba pašalinkite mechaniškai.
- Taisymas
Remontas su Soudabond Construct Gunfoam.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.
Visada mūvėkite pirštines ir naudokite apsauginius akinius.
Sukietėjusias putas pašalinkite mechaniškai. Niekada nedeginkite.
Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Pakavimas / logistika

Spalva: šampano
Įpakavimas: 750 ml aerosolio balionėlis (neto)
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, Purškimo vožtuvo užsikimšimo išvengimui balionai turi būti laikomi vertikaliai., Atidarytą buteliuką laikyti sandariai uždarytą ir sunaudoti per trumpą laiką.

Standartai ir sertifikatai

- EC1 Plus etiketė: išskiria ypač mažai lakiųjų organinių junginių
- ASTM D3498

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime priimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminytys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.