
weber ip 18







The environmental impacts of this product have been assessed over its whole life cycle. Its Environmental Product Declaration has been verified by an independent third party.

Mašininis/rankinis cementinis kalkinis tinkas

Produktui suteikta aplinkosauginė deklaracija EPD

TECHNINIAI DUOMENYS

weber ip 18	
Išeiga apytiksl.	1,5 kg/m² vienam sluoksnio storio mm
Vandens poreikis	3,5-4,25 l / 25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 ° C.
Sudėtis	cementas, kalkės, smėlis, modifikuojantys priedai
Užpildas	Smėlis iki 2 mm
Sluoksnio storis	5-20 mm
Atsparumas gniuždymui (po 28 parų)	≥4 MPa, kategorija CS III
Spalva	pilka
Užmaišytą tinką sunaudoti	Per 4 val.
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Įpakavimas	25 kg popierinis maišas
Darnioji techninė specifikacija	EN 998-1
Produkto sertifikatas	CE

Paskirtis

Weber ip18 cementinis-kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. Dėl tinke esančių hidrofobinių priedų, tinka tinkuoti itin drėgnoms patalpoms (kaip pvz. baseinų, dušų zonoms, sanmazgams), taip pat tinka lauko paviršiams, bei cokoliams. Netinkamas tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų.

Savybės

- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Kietėdamas netrūkinėja
- Plastiškas tinkuojant
- Laidus vandens garams.

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir neįšalęs. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų likučių. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius (pvz. akytas betonas, keramika) rekomenduojama drėkinti vandeniu arba gruntuoti **weber SAD 54** giluminiu gruntu, skiedžiant santykiu 1:3 su švariu vandeniu. Pastato viduje bei išorėje labai lygius, tankius ir glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti betoniniai elementai – sąramos ir t.t) gruntuojami elastiniais klijais **weber Easy Fix**, (C2TES1 klasė), klijus užtepti dantyta glaistykle ir leisti jiems sukėtieti arba gruntuoti **weber.prim Contact** gruntu (tik sausose vidaus patalpose ir jei paviršiai nepaveikti drėgmės). Seno tinko ir mūro paviršių prieš tinkuojant būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove.

Produkto paruošimas naudojimui

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 3,5-4,25 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišytas tinko skiedinys 5 min. paliekamas brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti. Skiedinys mentele užkrečiamas ant paruošto paviršiaus, išlyginamas liniuote ir, jam pradžiūvus, užtrinamas trintuve. Darbo metu skiedinį kartkartėm būtina permaišyti.

Darbo instrukcija

Tinkas išmaišomas ir ant paviršiaus užpurškiamas tinkavimo mašinos pagalba (pvz., Ulzener Putzknecht S 48; PFT G-4 ir pan.). Ant paruošto paviršiaus skiedinys užpurškiamas lygiagrečiomis juostomis. Užpurkšto tinko perteklių reikia nubraukti liniuote, o prieš sukietėjant visas plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote. Vėliau užtrinamas drėkinant išlygintą paviršių arba užnešant ploną sluoksnį „šviežio" tinko. Užtrintas paviršius gali būti „suraižytas", maksimalus rėžis iki 2 mm. Tinkuojant ir tinkui kietėjant vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinkuotą paviršių 3 paras patartina lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnį iki 20 mm užnešti per vieną kartą. Jei tinko storis viršija 20 mm, rekomenduojama dengti per kelis sluoksnius.

Ant sukietėjusio tinko paviršiaus galimi rėžiai maksimalaus grūdelio dydžio iki 2 mm. Tinko paviršių galima glaistyti glaistais pvz. cementiniu **weber.vetonit VH** arba polimeriniu **weber.vetonit LR+**.

Prieš klojant plyteles, pagrindas tinkuojams tik vienu sluoksniu ir paviršius tik išlyginamas, neužtrinamas.

Sumaišytas **weber ip 18** skiedinys tinka darbui maždaug 4 valandas. Kietėjimo trukmė ne mažiau 14 dienų. Jei aplinkos santykinė drėgmė didesnė nei 75-80 % džiuvimo laikas gali prailgėti. Pagrindo, skiedinio ir aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo +5 °C iki +25 °C. Negalima leisti tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka reikia drėkinti vandeniu. Draudžiama tinkuoti ant įšalusių paviršių.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.