


### Kietųjų medienos plaušų plokščių (HB) savybės

Eil. Nr.	Savybė	Bandymo metodas, standartas	Mato vnt.	Nominali vertė	Toleranc.
1	Storis	EN 324-1, EN 622-1	mm	2,5	+/-0,3
2	matmenys: ilgis	EN 324-1, EN 622-1	+/-	---	+/-2mm/m
3	matmenys: plotis	EN 324-1, EN 622-1	+/-	---	+/-2mm/m
4	Stačiakampiškumo nuokrypa	EN 324-2, EN 622-1		---	2 mm/m
5	Bendras tankis	EN 323, EN 622-1	Kg/m <sup>3</sup>	≥900	
6	Lenkiamasis stipris	EN 310, EN 622-2	N/mm <sup>2</sup>	30	min
7	Vidinė sankiba	EN 319, EN 622-2	N/mm <sup>2</sup>	0,5	min
8	Išbrinkimas į storį per 24h	EN 317, EN 622-2	%	37	max
9	Drėgnis	EN 322, EN 622-1	%	4-9	

TS vadovas



A.Šapranauškas